

ACERO HIERRO COLADO/HIERRO GRIS – FICHA TECNICA

METALES

COLOR DE IDENTIFICACION




Descripción

- Son formados en caliente para obtener un rango de resistencia comparable con el acero.

Composición química

Carbono "C"	Silicio "Si"
2.00-4.00	0.5-3.00

Perfil



Redondo

Medidas

5/8"

A

20"

Tratamientos térmicos

Templado		Revenido	Dureza	
° C	Medio	° C	Brinell	Rockwell C
857	ACEITE	250-300	131/220	18

Usos y aplicaciones

Cigüeñales, Engranajes, Flechas, Pernos, Planetario, Pistones, Reductores, Satélites, Tornillos sin fin.



www.barrgon.com/abe

Todos los derechos reservados Grupo BARRGON.

HIERRO COLADO

Redondo



Medida	Kgs. aprox
Plgs	metro
5/8	1.600
3/4	2.300
1	4.000
1 1/4	6.300
1 1/2	9.000
1 5/8	10.500
1 3/4	12.200
1 7/8	14.000
2	16.000
2 1/4	20.200
2 1/2	25.000
2 3/4	30.100
3	36.000
3 1/4	42.500
3 1/2	49.000
3 3/4	55.000
4	64.000
4 1/4	72.300
4 1/2	81.000
4 3/4	88.000
5	100.000
5 1/2	121.000
6	144.000
6 1/2	169.000
7	196.000
7 1/2	225.000
8	256.000
8 1/2	289.000
9	324.000
9 1/2	351.000
10	400.000
11	470.000
12	560.000
14	761.000
16	994.000
18	1258.000
20	1552.000

www.barrgon.com/abe

Todos los derechos reservados Grupo BARRGON.